



151300110071

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院
Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net



福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

任务来源: (2020)闽市监监检第0000044号

检验性质: 省监督抽查

报告编号: (2020)MJSJ-1737

签发日期: 2020-11-30

第 1 页 共 3 页

受 检 单 位	名称	南亚塑胶工业(厦门)有限公司			样品名称	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	
	地址	厦门海沧新阳工业区新美路2号			商 标	南亚	
	电话	0592-6510371	邮编	361022	型 号	/	
	传真	0592-6517879	电子 邮箱	/	规 格	dn 32mm 直接 PN1.6MPa	
		等 级			出 厂 编 号	/	
		生 产 日 期			生 产 日 期	2020-09-20	
生产单位		南亚塑胶工业(厦门)有限公司					
抽 样 概 况	日期	2020-10-20			抽样单位	福建省产品质量检验研究院	
	地点	受检单位成品库			抽样基数	340个	
	方法	简单随机			抽样数量	24个+卫生性能16个(含备样8个)	
样 品 概 况	数量	24个+卫生性能16个(含备样8个)			接收日期	2020-11-03	
	说明	封条完好, 样品符合试验要求。					
检 验 依 据	GB/T 10002.2-2003 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》						
判 定 依 据	FJCCXZ 123-2020 《福建省产品质量监督抽查实施细则(给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件)》						
检 验 结 论	经抽样检验, 所检项目符合GB/T 10002.2-2003标准要求, 依据FJCCXZ 123-2020《福建省产品质量监督抽查实施细则(给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件)》, 判定为合格。 (2)						
说 明	该产品为注塑成型管件; 该产品为输送生活饮用水管件; 该产品为粘接式承口管件; 灰色。						
检 验 日 期	2020-11-03 ~ 2020-11-27			检 验 地 点	院总部		

批准: 

审定: 

主检: 

注: 本报告由封面、扉页及正文构成完整报告, 不得部分复制报告! 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效!

福建省产品质量检验研究院

检验报告

编号: (2020)MJSJ-1737

(续页)

第 2 页 共 3 页

1.规格尺寸:

检验项目	单位	技术指标	检验结果				
			1	2	3	4	5
承口中 部平均内径	mm	32.1~32.3	32.3	32.3	32.2	32.3	32.3
承口深度	mm	≥22.0	24.8~24.9	24.8~24.9	24.7~25.0	24.8~24.9	24.8~25.0
承口壁厚	mm	≥1.8	2.5~2.6	2.5~2.6	2.5~2.6	2.4~2.5	2.5~2.6

单位: 件

样本数	合格判定数	不合格判定数	样品不合格数	结论
5	1	2	0	合格

2.物理机械性能:

检验项目	单位	技术指标	检验结果
维卡软化温度	℃	≥74	74
坠落试验	/	无破裂	无破裂
液压试验 (温度:20℃; 时间:1h; 试验压力:6.72MPa)	/	无破裂、无渗漏	无破裂、无渗漏

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2020)MJSJ-1737

第 3 页 共 3 页

(续页)

2. 物理机械性能 (续表 2):

检 验 项 目	单 位	技 术 指 标	检 验 结 果
烘 箱 试 验	/	试样的开裂、脱层、气泡和熔接缝开裂等缺陷, 应满足以下要求: ①在注射点周围、在以 15 倍壁厚为半径的范围内、开裂、脱层或气泡的深度应不大于该处壁厚的 50%; ②对于隔膜式浇口注射试样: 任一开裂、脱层或气泡应在距离隔膜区域 10 倍壁厚的范围内, 且深度应不大于该处壁厚的 50%; ③对于环形浇口注射试样: 试样壁内任一开裂应在距离浇口 10 倍壁厚的范围内, 如果开裂深入环形浇口的整个壁厚, 其长度应不大于壁厚的 50%; ④对于有熔接缝的试样: 任一熔接处部分开裂深度应不大于壁厚的 50%; ⑤对于注射试样的所有其他外表面, 开裂与脱层深度应不大于壁厚的 30%, 试样壁内气泡长度应不大于壁厚的 10 倍。	符合

3、卫生性能:

检 验 项 目	单 位	技 术 指 标	检 验 结 果
铅	mg/L	≤ 0.005	< 0.005
镉	mg/L	≤ 0.001	< 0.001
高锰酸钾消耗量 [以氧气(O ₂)计]	mg/L	增加量 ≤ 2	增加量 < 1
氯乙烯单体含量	mg/kg	应不大于 1.0	未检出 (< 0.5)

(以下无正文)