



151300110071

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

任务来源：(2020)闽市监抽检第0000044号

检验性质：省监督抽查


报告编号：(2020)MJSJ-1733

签发日期：2020-11-30


第 1 页 共 2 页

受检单位	名称	南亚塑胶工业（厦门）有限公司			样品名称	建筑用绝缘电工套管	
	地址	厦门海沧新阳工业区新美路2号			商 标	南亚	
	电话	0592-6510371	邮编	361022	型 号	/	
	传真	0592-6517879	电子 邮箱	/	规 格	GY·305-20	
生产单位		南亚塑胶工业（厦门）有限公司					
抽样概况	日期	2020-10-20			抽样单位	福建省产品质量检验研究院	
	地点	受检单位成品库			抽样基数	1831根×3.8m	
	方法	简单随机			抽样数量	64段（含备样32段）	
样品概况	数量	64段（含备样32段）			接收日期	2020-11-03	
	说明	封条完好，样品符合试验要求。					
检 验 依 据	JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》						
判 定 依 据	FJCCXZ 108-2020 《福建省产品质量监督抽查实施细则（建筑用绝缘电工套管）》						
检 验 结 论	经抽样检验，所检项目符合JG/T 3050-1998标准要求，依据FJCCXZ 108-2020《福建省产品质量监督抽查实施细则（建筑用绝缘电工套管）》，判定为合格。						
说 明	抽取32根管材，每根截取2段，每段1.5m，1段作为检验样品，1段作为备用样品；阻燃管，冷弯型；产品明示名称：PVC-U建筑用阻燃型电工套管，白色；生产日期：第1-16根的生产日期为20200917，第17-32根为20200916，经企业确认，20200916和20200917生产的产品为同一批次产品。						
检验日期	2020-11-03		~	2020-11-23		检验地点	院总部


批准：



审定：



主检：



注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2020)MJSJ-1733

第 2 页 共 2 页

(续页)

检 验 项 目		技 术 指 标	检 验 结 果
抗 压 性 能%	载 荷 1min 时	$D_f \leq 25$	平均值: 15.5
	卸 荷 1min 时	$D_f \leq 10$	平均值: 1.6
冲 击 性 能 (60°C, 240h, -5°C, 2h)		12 个试件中 至少 10 个不坏、不裂	符合 (12 个试件中 12 个不坏、不裂)
弯 曲 性 能	常 温	无可见裂纹	无可见裂纹
	-5°C, 2h		无可见裂纹
耐 热 性 能 (60°C, 1h) D_i , mm		≤ 2	平均值: 0.6
阻 燃 性 能	自 熄 时 间 t_e , s	≤ 30	最大值: 0
	氧 指 数 OI , %	≥ 32	44
电 气 性 能	绝 缘 强 度	15min 内不击穿	15min 内不击穿
	绝 缘 电 阻 $M\Omega$	≥ 100	> 100

(以下无正文)